

Isodur DA-L

تعريف المادة

المظهر: سائل عديم اللون إلى معتدل العكارة

% في المحلول: 20.0 ± 1 NCO محتوى

اللزوجة: $600 \pm 3,000$ mPa·s (م²³)

الكثافة: حوالي 1.16 جم/مل

% الأحادي: $0.10 >$ HDI محتوى

نقطة الوميض: 215°م

التطبيق

القائمة على الماء، واللواصق، والدهانات، [PU] لتطبيقات راتنجات البولي يوريثان Isodur DA-L صُمم والطلاء.

يعمل كعامل تشابك شبكي للمشتتات البوليمرية المائية مثل مشتتات البولي يوريثان، وبوليغينيل أسيتات، والبولي أكريلات، والمطاط الصناعي.

يحسّن التشابك الشبكي المقاومة للحرارة، والماء، والملدنات، والمذيبات.

معلومات الاستخدام

نسبة الإضافة: 3-10% بالوزن لكل 100 جزء بوزني من مشتت اللاصق ذي المحتوى البوليمري 40-60%

قوة الربط الأولية: متوسطة

قوة الربط النهائية: ممتازة

قوة النزع الفورية: متوسطة

قوة النزع النهائية: ممتازة

المقاومة الحرارية: جيدة

مقاومة الاصفرار/تغير اللون: ممتازة

المقاومة للزيوت: جيدة

التعامل، والتخزين، والتغليف

معرفة فنية ومهنية كافية Isodur DA-L يتطلب معالجة واستخدام

يرجى الرجوع إلى ورقة بيانات السلامة والالتزام بلوائح السلامة المحلية

في عبواته الأصلية محكمة الإغلاق عند درجات حرارة تتراوح بين 0 و30°م Isodur DA-L يجب تخزين

يعتبر المنتج شديد الحساسية للرطوبة، حيث يتفاعل مع الماء لتكوين ثاني أكسيد الكربون ومنتجات اليوريا غير القابلة للذوبان، مما قد يؤدي إلى تراكم خطير للضغط داخل العبوات المحكمة الإغلاق.

يجب الحفاظ على إغلاقها بإحكام دائمًا ومنع تسرب الرطوبة

وبحسب التخزين السليم، يظل المنتج مستقرًا لمدة لا تقل عن ستة أشهر

Isodur DA-L: الأحجام العبوية المتوفرة لـ

- قوارير ألومنيوم بسعة 0.8 كجم
- براميل معدنية بسعة 60 كجم
- أسطوانات كبيرة [دram] بسعة 180 كجم

المعلومات التنظيمية

غير متوفر: [REACH] مسجل في لائحة الاتحاد الأوروبي

Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]

إخلاء المسؤولية / الشروط والأحكام

Revision: 2026-06-29 / 3933

نسعى جاهدين للدقة في جميع مستنداتنا. ومع ذلك، فإن أي معلومات أو نصيحة تُقدّم منا بحسن نية، دون ضمان أو مطالبة غير محدودة بالملاءمة لتطبيق معين. نبيع لعملاء صناعيين مؤهلين فقط. يقع على عاتق مستخدم المنتج إجراء بحث دقيق ثم اختبار المنتج وإجراءات تطبيقه باستمرار في سياق

استخدامه المحدد. يتطلب استخدام منتجاتنا وبياناتها عناية واهتمامًا، ويتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن ذلك وحده. لا تقبل مجموعة كوتشوك أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة. تنطبق أحكامنا العامة الأحكام والشروط.

تُعد القيم المحددة لأوقات التخزين وعمر الصلاحية قيمًا دنيا مضمونة لفترة تبدأ من يوم الشحن. بعد انتهاء هذه الفترة، يخضع المنتج لاختبارات مراقبة جودة إضافية ولكنه قد يظل بالتأكيد ضمن المواصفات. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى سياسة عمر الصلاحية.

للاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بمعلومات المنتج، يرجى زيارة هذه الصفحة بانتظام:
<https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dal>