

Isodur DN

تعريف المادة

المظهر: عديم اللون أو بني مصفر فاتح

% في المحلول: 0.5 ± 21.1 NCO محتوى

م³ CPS/23°: اللزوجة: 1550-950

الكثافة: 1.16 جم/سم³

% النقاء: ≤ 99

نقطة الوميض: حوالي 230°م

التطبيق

القائمة على الماء، والمواد اللاصقة، [PU] في تطبيقات راتنجات البولي يوريثان Isodur DN يُستخدم والدهانات والطبقات الواقية، والحبر القائم على الماء.

معلومات الاستخدام

% نسبة الإضافة: 5-6

قوة التلاصق الأولية: متوسطة

قوة التلاصق النهائية: مثالية

مقاومة التفشير الفورية: متوسطة

مقاومة التفشير النهائية: مثالية

مقاومة الحرارة: جيدة

مقاومة الاصفرار/تغير اللون: مثالية

مقاومة الزيت: جيدة

التعامل والتخزين والتغليف

معرفة تقنية ومهنية كافية. يرجى الرجوع إلى ورقة بيانات السلامة Isodur DN يتطلب معالجة واستخدام واتباع اللوائح الأمنية المحلية. يجب الالتزام بالمتطلبات القانونية السارية في بلدك، وخاصة فيما يتعلق بتجنب الحوادث، ونظافة مكان العمل، وحقوق براءات الاختراع.

في عبواته الأصلية محكمة الإغلاق عند درجات حرارة تتراوح بين 5 و 35°م. Isodur DN يجب تخزينه في حاوية محكمة الإغلاق نظرًا لحساسيته الشديدة للرطوبة. يكون مستقرًا لمدة لا تقل عن 12 شهرًا عند تخزينه بشكل صحيح. إذا تم تخزينه أو نقله عند درجات حرارة منخفضة، قد تتكون رواسب بلورية لكنها ستذوب مرة أخرى في درجة حرارة الغرفة.

Isodur DN الأحجام المتاحة لـ:

- براميل بسعة 225 كجم
- براميل بسعة 180 كجم
- علب معدنية بسعة 60 كجم
- زجاجات ألومنيوم بسعة 0.8 كجم

معلومات تنظيمية

لا REACH: مسجل في لائحة الاتحاد الأوروبي

Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]

إخلاء المسؤولية / الشروط والأحكام

Revision: 2026-06-29 / ba6c

نسعى جاهدين للدقة في جميع مستنداتنا. ومع ذلك، فإن أي معلومات أو نصيحة تُقدّم منا بحسن نية، دون ضمان أو مطالبة غير محدودة بالملاءمة لتطبيق معين. نبيع لعملاء صناعيين مؤهلين فقط. يقع على عاتق مستخدم المنتج إجراء بحث دقيق ثم اختبار المنتج وإجراءات تطبيقه باستمرار في سياق استخدامه المحدد. يتطلب استخدام منتجاتنا وبياناتها عناية واهتمامًا، ويتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن ذلك وحده. لا تقبل مجموعة كوتشوك أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة. تنطبق أحكامنا العامة [الأحكام والشروط](#).

تُعد القيم المحددة لأوقات التخزين وعمر الصلاحية قيمًا دنيا مضمونة لفترة تبدأ من يوم الشحن. بعد انتهاء هذه الفترة، يخضع المنتج لاختبارات مراقبة جودة إضافية ولكنه قد يظل بالتأكيد ضمن المواصفات.

.للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى سياسة عمر الصلاحية

:للاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بمعلومات المنتج، يرجى زيارة هذه الصفحة بانتظام
<https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dn>