

إيزودور إل-75

الاسم الكيميائي: بوليمر ثنائي إيزوسيانات التولوين

المذيب: أسيتات الإيثيل

تعريف المادة

محتوى NCO: $13.3 \pm 0.4\%$

%محتوى المونومر: $0.5 >$

%المحتوى غير المتطاير: 75 ± 2

التطبيق

إيزودور إل-75 هو مصلب يمكن استخدامه مع البولي إسترات والبولي إثيرات والبولي أكريلات. ومع ذلك، لا يناسب التطبيقات الأليفاتية والكحولية. وهو مناسب بشكل خاص للطلاءات المستخدمة في الأثاث ومنتجات الخشب المركب، وكذلك المعادن والبلاستيك والمركبات المعدنية. وبصفة عاملة رابط، يزيد إيزودور إل-75 من المقاومة للمذيبات الأروماتية والزيوت، فضلاً عن توفير ثبات جيد في درجات الحرارة المرتفعة.

معلومات الاستخدام

بعد إضافة إيزودور إل-75 إلى صيغة لاصق أو طلاء، يجب استخدام الخليط خلال فترة صلاحية الوعاء. وتعتمد فترة صلاحية الوعاء على محتوى البوليمر فضلاً عن المكونات الأخرى مثل مضادات الأكسدة والراتنجات والملدنات والمذيبات وغيرها. ويمكن أن تتراوح هذه الفترة من بضع ساعات إلى يوم واحد.

التعامل والتخزين والتغليف

يتطلب معالجة واستخدام إيزودور إل-75 معرفة فنية ومهنية كافية. يرجى الرجوع إلى ورقة بيانات السلامة والالتزام بلوائح السلامة المحلية. يجب مراعاة المتطلبات القانونية السارية في بلدك، خاصة فيما يتعلق بتجنب الحوادث والنظافة المهنية وحقوق براءات الاختراع.

يُخزن إيزودور إل-75 في عبواته الأصلية المحكمة الإغلاق عند درجات حرارة تتراوح بين 0 و25 درجة مئوية. وإذا تم تخزينه بشكل صحيح، يظل مستقرًا لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وإذا تم تخزينه أو نقله في درجات حرارة منخفضة، قد تتكون رواسب ولكن من المفترض أن تذوب مجدداً عند التحريك في

درجة حرارة الغرفة.

الأحجام المتوفرة للتعبئة لإيزودور إل-75:

- براميل بسعة 180 كجم
- براميل بسعة 50 كجم
- زجاجات ألومنيوم بسعة 0.75 كجم
- زجاجات بلاستيك بسعة 0.75 كجم

المعلومات التنظيمية

نعم: REACH مسجل في لائحة الاتحاد الأوروبي

Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]

إخلاء المسؤولية / الشروط والأحكام

Revision: 2026-06-29 / fc29

نسعى جاهدين للدقة في جميع مستنداتنا. ومع ذلك، فإن أي معلومات أو نصيحة تُقدّم منا بحسن نية، دون ضمان أو مطالبة غير محدودة بالملاءمة لتطبيق معين. نبيع لعملاء صناعيين مؤهلين فقط. يقع على عاتق مستخدم المنتج إجراء بحث دقيق ثم اختبار المنتج وإجراءات تطبيقه باستمرار في سياق استخدامه المحدد. يتطلب استخدام منتجاتنا وبياناتها عناية واهتمامًا، ويتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن ذلك وحده. لا تقبل مجموعة كوتشوك أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة. تنطبق أحكامنا العامة الأحكام والشروط.

تُعد القيم المحددة لأوقات التخزين وعمر الصلاحية قيمًا دنيا مضمونة لفترة تبدأ من يوم الشحن. بعد انتهاء هذه الفترة، يخضع المنتج لاختبارات مراقبة جودة إضافية ولكنه قد يظل بالتأكد ضمن المواصفات. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى سياسة عمر الصلاحية.

للاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بمعلومات المنتج، يرجى زيارة هذه الصفحة بانتظام:

<https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-l75>