

Isodur RC

التسميات الكيميائية: 35% بولي إيزوسيانات من التولوين ثنائي الإيزوسيانات

المذيب: 65% (±2%) أسيتات الإيثيل

تعريف المادة

المظهر: سائل أصفر فاتح قليلاً

% في المحلول: NCO 0.2 ± 6.0 محتوى مجموعة

(%محتوى المواد الصلبة: 35% ±2)

التطبيق

والمطاط (PU) عامل تشابك عالي الفعالية لللاصقات القائمة على البولي يوريثان Isodur RC يُعدّ فهو يحسن الثبات الحراري، ومقاومة (CR)، الطبيعي والمطاط الصناعي (وخاصة مطاط الكلوروبرين التحلل المائي، ومقاومة الشحوم والزيوت والمذيبات

Isodur تحفيزاً ممتازاً للالتصاق لربط مجموعة واسعة من المواد. الكمية المقترحة من Isodur RC يوفر % في اللاصقات تبلغ حوالي 3-5 RC

معلومات الاستخدام

إلى لاصق قائم على البولي يوريثان أو المطاط، يجب استخدام المزيج خلال Isodur RC بعد إضافة فترة صلاحيته في الإناء. تعتمد فترة الصلاحية في الإناء على محتوى البوليمر بالإضافة إلى المكونات الأخرى مثل مضادات الأكسدة والراتنجات والملدنات والمذيبات، وما إلى ذلك. يمكن أن تتراوح هذه الفترة من بضع ساعات إلى يوم واحد.

التعامل، التخزين، والتغليف

معرفة فنية ومهنية كافية. يرجى الاطلاع على ورقة بيانات السلامة Isodur RC يتطلب معالجة واستخدام والالتزام باللوائح الأمنية المحلية. يجب مراعاة المتطلبات القانونية السارية في بلدك، خاصة فيما يتعلق بمنع الحوادث والنظافة المهنية وحقوق براءات الاختراع.

في عبواته الأصلية المحكمة الإغلاق عند درجات حرارة تتراوح بين 5 و32 درجة Isodur RC يجب تخزين

مئوية. يجب دائماً الحفاظ على المنتج في وعاء محكم الإغلاق حيث إنه حساس للغاية للرطوبة. عند التخزين السليم، يكون مستقرًا لمدة لا تقل عن 12 شهراً. إذا تم تخزينه أو نقله بدرجات حرارة منخفضة، قد تتكون رواسب بلورية لكنها ستذوب مجدداً في درجة حرارة الغرفة.

Isodur RC: الأحجام العبوات المتاحة لـ

- براميل سعة 180 كجم
- قوارير ألومنيوم سعة 0.8 كجم

المعلومات التنظيمية

REACH: مسجل في لائحة الاتحاد الأوروبي □

Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]

إخلاء المسؤولية / الشروط والأحكام

Revision: 2026-06-29 / 7433

نسعى جاهدين للدقة في جميع مستنداتنا. ومع ذلك، فإن أي معلومات أو نصيحة تُقدّم منا بحسن نية، دون ضمان أو مطالبة غير محدودة بالملاءمة لتطبيق معين. نبيع لعملاء صناعيين مؤهلين فقط. يقع على عاتق مستخدم المنتج إجراء بحث دقيق ثم اختبار المنتج وإجراءات تطبيقه باستمرار في سياق استخدامه المحدد. يتطلب استخدام منتجاتنا وبياناتها عناية واهتمامًا، ويتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن ذلك وحده. لا تقبل مجموعة كوتشوك أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة. تنطبق أحكامنا العامة الأحكام والشروط.

تُعد القيم المحددة لأوقات التخزين وعمر الصلاحية قيمًا دنيا مضمونة لفترة تبدأ من يوم الشحن. بعد انتهاء هذه الفترة، يخضع المنتج لاختبارات مراقبة جودة إضافية ولكنه قد يظل بالتأكد ضمن المواصفات. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى سياسة عمر الصلاحية.

للاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بمعلومات المنتج، يرجى زيارة هذه الصفحة بانتظام:

<https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-rc>