

RFE إيزودور

[الاسم الكيميائي: ثيو فوسفات ثلاثي (ب-أيزوسياناتوفينيل

رقم CAS: 4151-51-3

رقم EINECS: 223-981-9

المذيب: أسيتات الإيثيل

تعريف المادة

المظهر: سائل أصفر شفاف إلى بني

NCO محتوى محلول: 7.0 – 7.4 %

% المواد الصلبة: 26.0 – 28.0

التطبيق

هو مصلب عالي الفعالية للغراء القائمة على البولي يوريثان والمطاط الطبيعي والمطاط RFE إيزودور الصناعي [وخاصة مطاط الكلوربيرين]. إنه يحسن الثبات الحراري ومقاومة التحلل المائي، ومقاومة الشحوم والزيوت والمذيبات.

EVA والمطاط و PVC تعزيزًا استثنائيًا للالتصاق لربط مجموعة واسعة من المواد مثل RFE يوفر إيزودور والجلد. يوصى بهذا المنتج بشكل خاص حيث تتعرض الروابط لقوى وإجهادات كبيرة أو حرارة مباشرة بعد التطبيق. على سبيل المثال، يتم استخدامه لربط نعال الأحذية، بما في ذلك مواد الأحذية ذات الألوان الفاتحة.

معلومات الاستخدام

إلى اللاصق القائم على البولي يوريثان أو المطاط، يجب استخدام الخليط خلال RFE بعد إضافة إيزودور فترة صلاحيته في الوعاء. تعتمد مدة الصلاحية في الوعاء على محتوى البوليمر بالإضافة إلى المكونات الأخرى مثل مضادات الأكسدة والراتنجات والملدنات والمذيبات وما إلى ذلك. يمكن أن تتراوح هذه المدة من بضع ساعات إلى يوم واحد.

التعامل والتخزين والتغليف

معرفة تقنية ومهنية كافية. يرجى الرجوع إلى ورقة بيانات RFE يتطلب معالجة واستخدام إيزودور السلامة واتباع لوائح السلامة المحلية. يجب مراعاة المتطلبات القانونية السارية في بلدك، وخاصة فيما يتعلق بمنع الحوادث والنظافة المهنية وحقوق البراءات.

في عبواته الأصلية المحكمة الإغلاق عند درجات حرارة تتراوح بين 10 و25°م. RFE يجب تخزين إيزودور العمر الافتراضي: عند التخزين السليم يكون مستقرًا لمدة لا تقل عن 12 شهرًا. إذا تم تخزينه أو نقله في درجات حرارة منخفضة، قد تتكون ترسبات بلورية لكنها ستذوب مرة أخرى في درجة حرارة الغرفة.

RFE الأحجام المتاحة لتغليف إيزودور:

- براميل سعة 180 كجم
- براميل سعة 50 كجم
- قوارير ألومنيوم سعة 0.75 كجم

المعلومات التنظيمية

نعم: [REACH] مسجل في لائحة الاتحاد الأوروبي رباتش

Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]

إخلاء المسؤولية / الشروط والأحكام

Revision: 2026-06-29 / 3505

نسعى جاهدين للدقة في جميع مستنداتنا. ومع ذلك، فإن أي معلومات أو نصيحة تُقدّم منا بحسن نية، دون ضمان أو مطالبة غير محدودة بالملاءمة لتطبيق معين. نبيع لعملاء صناعيين مؤهلين فقط. يقع على عاتق مستخدم المنتج إجراء بحث دقيق ثم اختبار المنتج وإجراءات تطبيقه باستمرار في سياق استخدامه المحدد. يتطلب استخدام منتجاتنا وبياناتها عناية واهتمامًا، ويتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن ذلك وحده. لا تقبل مجموعة كوتشوك أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة. تنطبق أحكامنا العامة الأحكام والشروط.

تُعد القيم المحددة لأوقات التخزين وعمر الصلاحية قيمًا دنيا مضمونة لفترة تبدأ من يوم الشحن. بعد انتهاء هذه الفترة، يخضع المنتج لاختبارات مراقبة جودة إضافية ولكنه قد يظل بالتأكد ضمن المواصفات. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى سياسة عمر الصلاحية.

للاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بمعلومات المنتج، يرجى زيارة هذه الصفحة بانتظام:

<https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-rfe>

