



IsoQure® UR 700

Technical Data Sheet

IsoQure® UR 700

[ثلاثي فلوروميثيل]فينيل]-3-[N'-ثنائية الميثيل-N,N- الاسم الكيميائي: يوريا

رقم كاس: 2-17-2164

رقم أينيكس: 4-500-218

تعريف المادة

المظهر: بودرة بيضاء إلى بيجية

[HPLC] % **المحتوى:** حد أدنى 97

نقطة الانصهار: حد أدنى 158° م

% **محتوى الماء:** حد أقصى 0.5

التعامل، التخزين والتغليف

مستقر لمدة لا تقل عن 30 شهراً عند تخزينه في عبواته الأصلية المحكمة الإغلاق وفي درجات حرارة أقل من 28° م دون التعرض لأشعة الشمس. التغليف المعياري: أكياس بوزن 25 كيلوغراماً

المعلومات التنظيمية

لا [REACH] مسجل في لائحة الاتحاد الأوروبي ريوتش

Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]



إخلاء المسؤولية / الشروط والأحكام

Revision: 2026-06-29 / 90bf

نسعى جاهدين للدقة في جميع مستنداتنا. ومع ذلك، فإن أي معلومات أو نصيحة تُقدّم منا بحسن نية، دون ضمان أو مطالبة غير محدودة بالملاءمة لتطبيق معين. نبيع لعملاء صناعيين مؤهلين فقط. يقع على عاتق مستخدم المنتج إجراء بحث دقيق ثم اختبار المنتج وإجراءات تطبيقه باستمرار في سياق استخدامه المحدد. يتطلب استخدام منتجاتنا وبياناتها عناية واهتمامًا، ويتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن ذلك وحده. لا تقبل مجموعة كوتشوك أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة. تنطبق أحكامنا العامة الأحكام والشروط.

تُعد القيم المحددة لأوقات التخزين وعمر الصلاحية قيمًا دنيا مضمونة لفترة تبدأ من يوم الشحن. بعد انتهاء هذه الفترة، يخضع المنتج لاختبارات مراقبة جودة إضافية ولكنه قد يظل بالتأكد ضمن المواصفات. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى سياسة عمر الصلاحية.

للاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بمعلومات المنتج، يرجى زيارة هذه الصفحة بانتظام
<https://kautschuk.com/products/epoxy/ur/isoquire-ur-700>