

Isobond® R - 50 N

الاسم الكيميائي: محلول مائي لمنتج تكاثف الفورمالدهيد-ريزورسينول

رقم CAS: 24969-11-7

محولاً مائياً لمنتجات تكاثف الفورمالدهيد والريزورسينول، ويُستخدم في Isobond® R - 50 N لمعالجة الألياف العضوية مثل البوليستر والنايلون (RFL) تركيبات نقع ريزورسينول-فورمالدهيد-لانكس والرايون أو الأراميد.

دون الحاجة إلى نضج محلول الراتنج، وهو أمر RFL يُستخدم بديلاً للريزورسينول في تركيبات نقع. مطلوب عند استخدام الريزورسينول.

راتنجات من نوع النوفولاك، وهي مستقرة حرارياً ولا R - 75 N و Isobond® R - 50 N وتُعد كل من تحتوي على فورمالدهيد حر ولن تتبلر أثناء التخزين.

التطبيق

هي منتجات تكاثف بين الفورمالدهيد والريزورسينول، تُستخدم كمحسّنات Isobond® R-50 N راتنجات لالتصاق المطاط بالنسيج في معالجة خيوط الإطارات والأقمشة المقوية لأشرطة النقل. ويُستخدم في مركبات النقع للرايون والنايلون والبوليستر والأراميد.

تعريف المادة

المظهر: برتقالي - أحمر

% محتوى المواد الصلبة: حوالي 50

الرقم الهيدروجيني (pH): ١٢ - ٢١

cps اللزوجة (عند ٢٥م°): ٢٠ - ٦٠

التعامل، التخزين والتغليف

معرفة تقنية ومهنية كافية. يرجى الرجوع إلى ورقة بيانات Isobond® R-50 N يتطلب معالجة واستخدام السلامة والالتزام باللوائح الأمنية المحلية. يجب الالتزام بالمتطلبات القانونية السارية في بلدك، ولا سيما فيما يتعلق بتجنب الحوادث ونظافة بيئة العمل وحقوق براءات الاختراع.

في عبوات أصلية محكمة الإغلاق في مكان بارد وجاف. تتراوح درجة Isobond® R-50 N يجب تخزين

حرارة التخزين المثلى بين ٢٠م° و ٣٥م°. وعند التخزين السليم يظل مستقرًا لمدة لا تقل عن ٦-١٢ شهرًا أو أكثر.

؛. ويتوفر عبوات أخرى عند الطلب [IBC] الحجم القياسي للعبئة هو ١٠٠٠ كغ

المعلومات التنظيمية

لا ينطبق REACH: مسجل لدى الاتحاد الأوروبي

Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]

إخلاء المسؤولية / الشروط والأحكام

Revision: 2026-06-29 / c3a0

نسعى جاهدين للدقة في جميع مستنداتنا. ومع ذلك، فإن أي معلومات أو نصيحة تُقدّم منا بحسن نية، دون ضمان أو مطالبة غير محدودة بالملاءمة لتطبيق معين. نبيع لعملاء صناعيين مؤهلين فقط. يقع على عاتق مستخدم المنتج إجراء بحث دقيق ثم اختبار المنتج وإجراءات تطبيقه باستمرار في سياق استخدامه المحدد. يتطلب استخدام منتجاتنا وبياناتها عناية واهتمامًا، ويتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن ذلك وحده. لا تقبل مجموعة كوتشوك أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة. تنطبق أحكامنا العامة الأحكام والشروط.

تُعد القيم المحددة لأوقات التخزين وعمر الصلاحية قيمًا دنيا مضمونة لفترة تبدأ من يوم الشحن. بعد انتهاء هذه الفترة، يخضع المنتج لاختبارات مراقبة جودة إضافية ولكنه قد يظل بالتأكد ضمن المواصفات. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى سياسة عمر الصلاحية.

للاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بمعلومات المنتج، يرجى زيارة هذه الصفحة بانتظام

<https://kautschuk.com/products/rubber/isobond-r-50n>