

Isobond® - R 75 N

الاسم الكيميائي: محلول مائي لمكثف فورمالديهايد-ريسورسينول

رقم CAS: 24969-11-7

ملخص المنتج

Isobond® R-75 N هو محلول مائي لمنتجات تكثف فورمالديهايد-ريسورسينول، ويُستخدم في Isobond® R-75 N لمعالجة الألياف العضوية مثل البوليستر، [RFL] تشكيلات غمس لاتكس فورمالديهايد-ريسورسينول والنايلون، والرايون، أو الأراميد.

دون الحاجة إلى نضح محلول الراتنج كما هو RFL يُستخدم بديلاً للريسورسينول في تشكيلات غمس من أنواع راتنجات النوفولاك R-75 N و Isobond® R-50 N مطلوب عند استخدام الريسورسينول. وتُعد ذات الثبات الحراري، ولا تحتوي على فورمالديهايد حر، ولن تخضع للبوليمرة أثناء التخزين.

التطبيقات

هي منتجات تكثف فورمالديهايد-ريسورسينول تُستخدم كمُحسِّنات Isobond® R-75 N راتنجات للالتصاق بين المطاط والنسيج في معالجة خيوط الإطارات والأقمشة المقوية لأحزمة النقل. ويُستخدم في مركبات الغمس الخاصة بالرايون والنايلون والبوليستر والأراميد.

تعريف المادة

اللون: سائل برتقالي - أحمر

%المحتوى الصلب: 74 - 76

pH): الأس الهيدروجيني: 0.5 - 1.5

cps اللزوجة [عند 25°م]: 1600 - 2400

التعامل، التخزين والتغليف

معرفة تقنية ومهنية كافية. يرجى الرجوع إلى ورقة بيانات Isobond® R-75 N يتطلب معالجة واستخدام السلامة والالتزام بأنظمة السلامة المحلية. يجب مراعاة المتطلبات القانونية السارية في بلدك، خاصة فيما يتعلق بمنع الحوادث، ونظافة بيئة العمل، وحقوق براءات الاختراع.

في حاويات أصلية محكمة الإغلاق في مكان بارد وجاف. تتراوح درجة Isobond® R-75 N يجب تخزين الحرارة المثلى للتخزين بين 20°م و35°م. وعند التخزين السليم، يظل مستقرًا لمدة لا تقل عن 6-12 شهرًا أو أكثر.

؛ وتتوفر عبوات أخرى عند الطلب (IBC) الحجم القياسي للتعبئة هو 1000 كغ

المعلومات التنظيمية

الأوروبية: غير قابل للتطبيق REACH مسجل بموجب لائحة

Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]

إخلاء المسؤولية / الشروط والأحكام

Revision: 2026-06-29 / 4bf5

نسعى جاهدين للدقة في جميع مستنداتنا. ومع ذلك، فإن أي معلومات أو نصيحة تُقدّم منا بحسن نية، دون ضمان أو مطالبة غير محدودة بالملاءمة لتطبيق معين. نبيع لعملاء صناعيين مؤهلين فقط. يقع على عاتق مستخدم المنتج إجراء بحث دقيق ثم اختبار المنتج وإجراءات تطبيقه باستمرار في سياق استخدامه المحدد. يتطلب استخدام منتجاتنا وبياناتها عناية واهتمامًا، ويتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن ذلك وحده. لا تقبل مجموعة كوتشوك أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة. تنطبق أحكامنا العامة الأحكام والشروط.

تُعد القيم المحددة لأوقات التخزين وعمر الصلاحية قيميًا دنيا مضمونة لفترة تبدأ من يوم الشحن. بعد انتهاء هذه الفترة، يخضع المنتج لاختبارات مراقبة جودة إضافية ولكنه قد يظل بالتأكد ضمن المواصفات. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى سياسة عمر الصلاحية.

للاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بمعلومات المنتج، يرجى زيارة هذه الصفحة بانتظام:

<https://kautschuk.com/products/rubber/isobond-r-75n>