

## HCN أيزوجارد

طارد غير مفلور يوفر حماية متقدمة ضد المياه على المنسوجات HCN أيزوجارد.

## تعريف المادة

**المظهر:** مستحلب أبيض مائل للصفرة إلى أصفر باهت

**قيمة الأس الهيدروجيني (pH):** 2.1 - 5.0

**المحتوى الصلب:** 29.0 - 31.0%

**الشحنة:** موجبة [كاتيونية]

**الكثافة عند 23°م:** حوالي 1.0 - 1.0 جم/سم<sup>3</sup>

## التطبيقات

خالٍ من الفلور ويحتوي على محتوى صلب بنسبة 30%. تم تصميمه لمنح خصائص HCN أيزوجارد طاردة فائقة للماء عبر جميع أنواع الأقمشة. عند دمج مع عامل محسن، يضمن متانة إضافية ضد ويتسم [Exhaust] الغسيل والتنظيف الجاف. بالإضافة إلى ذلك، فهو مصمم خصيصاً لتطبيقات الطرد بكفاءة عالية حتى في ظروف التجفيف والمعالجة بدرجات حرارة منخفضة. وقد أظهر أداءً ممتازاً في اختبارات بونديسمان، مما يؤكد جودته المتميزة. وإلى جانب ميزاته الوظيفية، يوفر المنتج قابلية معالجة استثنائية تضمن اندماجه بسلاسة في مختلف إجراءات التصنيع.

## DWR / التطبيق القياسي

التركيز النسبي الأساسي	طروف المعالجة
القطن ومخلوطاته 10 - 100 لتر من أيزوجارد HCN جم/لتر يضاف عامل التشابك، DWR	م، 60 - 120 180° - 160 ثانية، حسب نوع المادة
الألياف الصناعية ومخلوطاتها 10 - 100 لتر من أيزوجارد HCN جم/لتر يضاف عامل التشابك عند الحاجة، DWR	
الألياف الصناعية و 20 - 40 HCN، 80 - 120 لتر من أيزوجارد HCN جم/لتر [[اختبار بونديسمان]]	

## التخزين

Heat مدى درجة الحرارة الأمثل للتخزين والتعامل هو من 5°م إلى 30°م. يجب حماية المنتج من

والصقيع للحفاظ على فاعليته. لا ينبغي إعادة تخزين الحاويات بعد فتحها. عند التخزين السليم، يظل مستقرًا لمدة لا تقل عن 18 شهرًا بعد مغادرة الشحنة لمستودعاتنا HCN أيزوجارد.

## التعبئة والتغليف

تزن كل منها 1000 كجم] وبراميل [تزن كل منها 200 كجم]. IBC في حاويات HCN يتوفر أيزوجارد واحدة IBC الحد الأدنى للطلب هو وحدتا بالتات تحتويان على 8 براميل أو حاوية

## المعلومات التنظيمية

غير مطبق: REACH: مسجل وفق لوائح الاتحاد الأوروبي

## Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]

## إخلاء المسؤولية / الشروط والأحكام

Revision: 2026-06-29 / 19cb

نسعى جاهدين للدقة في جميع مستنداتنا. ومع ذلك، فإن أي معلومات أو نصيحة تُقدّم منا بحسن نية، دون ضمان أو مطالبة غير محدودة بالملاءمة لتطبيق معين. نبيع لعملاء صناعيين مؤهلين فقط. يقع على عاتق مستخدم المنتج إجراء بحث دقيق ثم اختبار المنتج وإجراءات تطبيقه باستمرار في سياق استخدامه المحدد. يتطلب استخدام منتجاتنا وبياناتها عناية واهتمامًا، ويتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن ذلك وحده. لا تقبل مجموعة كوتشوك أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة. تنطبق أحكامنا العامة الأحكام والشروط.

تُعد القيم المحددة لأوقات التخزين وعمر الصلاحية قيمًا دنيا مضمونة لفترة تبدأ من يوم الشحن. بعد انتهاء هذه الفترة، يخضع المنتج لاختبارات مراقبة جودة إضافية ولكنه قد يظل بالتأكد ضمن المواصفات. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى سياسة عمر الصلاحية.

للاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بمعلومات المنتج، يرجى زيارة هذه الصفحة بانتظام:

<https://kautschuk.com/products/textile/isoguard-hcn>

