

BIO PHT إيزولان

تعريف المادة

الأساس الكيميائي : معلق مائي لبولي يوريثان قائم على البولي إيثر كامل التفاعل

الشحنة الأيونية: أنيونية

اللزوجة [25°م]: حوالي 200 سنتي بواز

قيمة الأس الهيدروجيني: 8.5

%المحتوى الصلب: 38.0

التطبيقات

هو معلق مائي لبولي يوريثان قائم على البولي إيثر كامل التفاعل. يؤدي إلى تكوين BIO PHT إيزولان أغشية لامعة ومتينة. تشمل الخصائص النموذجية للغشاء ما يلي: معامل مرونة عند 100% يساوي 13 ميجاباسكال، ومقاومة شد تبلغ 33 ميجاباسكال، واستطالة بنسبة 325%، وصلابة بيرزوك عند 140°م، وصلابة كونينغ عند 80°، مع حجم جسيمات متوسط يبلغ 50 مم.

التعامل والتخزين والتغليف

صلاحية لمدة 12 شهراً من تاريخ التسليم في حاويات مغلقة.

يكون المنتج مستقراً لمدة عام على الأقل عند تخزينه في تغليفه الأصلي المحكم الإغلاق وفي درجات حرارة تتراوح بين 5°م و 30°م دون تعرض لأشعة الشمس. حساس للصقيع. يقلب جيداً قبل الاستخدام.

المعلومات التنظيمية

غير وارد [REACH]: مسجل في لائحة الاتحاد الأوروبي ريشنت

Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]

- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]

إخلاء المسؤولية / الشروط والأحكام

Revision: 2026-06-29 / 75bb

نسعى جاهدين للدقة في جميع مستنداتنا. ومع ذلك، فإن أي معلومات أو نصيحة تُقدّم منا بحسن نية، دون ضمان أو مطالبة غير محدودة بالملاءمة لتطبيق معين. نبيع لعملاء صناعيين مؤهلين فقط. يقع على عاتق مستخدم المنتج إجراء بحث دقيق ثم اختبار المنتج وإجراءات تطبيقه باستمرار في سياق استخدامه المحدد. يتطلب استخدام منتجاتنا وبياناتها عناية واهتمامًا، ويتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن ذلك وحده. لا تقبل مجموعة كوتشوك أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة. تنطبق أحكامنا العامة الأحكام والشروط.

تُعد القيم المحددة لأوقات التخزين وعمر الصلاحية قيمًا دنيا مضمونة لفترة تبدأ من يوم الشحن. بعد انتهاء هذه الفترة، يخضع المنتج لاختبارات مراقبة جودة إضافية ولكنه قد يظل بالتأكيد ضمن المواصفات. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى سياسة عمر الصلاحية.

للاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بمعلومات المنتج، يرجى زيارة هذه الصفحة بانتظام:
<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-bio-pht>