

## Isolan FRB

هو مركب مشبط للهب فعال وخالي من الهالوجين والأنتيمون، مصمم خصيصاً لطبقات التعقيم Isolan FRB والطبقات التقنية الأخرى.

## تعريف المادة

%المحتوى الصلب: 38 - 42

mPa.s لزوجة بروكفيلد عند 25°م: 1,000-2,500

[pH]: 6.5 - 8.5 قيمة الأس الهيدروجيني

1.08 g/cm<sup>3</sup> الكثافة:

## التطبيق

باستخدام تقنية الطلاء بالسكين فوق الأسطوانة، ثم يُجفف عند درجات حرارة تتراوح Isolan FRB يُطبق بين 80 – 120 درجة مئوية قبل عملية الكسر. لا توجد حاجة إلى المعالجة اللاحقة [التصلب] بدرجات وتكون نسب رغوة 90 – 60 عادةً بين Isolan FRB 90 – 60 حرارة مرتفعة. وتتراوح الأوزان الجافة لـ وقيل الطلاء، تأكد من التحقق من اللزوجة وخلط g/l المعيارية لأغراض التعقيم بين 250 – 300 المركب جيداً.

اللازمة لتحقيق أداء مشبط للهب مرضي بناءً على اختبار القابلية Isolan FRB يمكن أن تختلف كمية للاشتعال، وتركيب وهيكلة المادة الأساسية [الركيزة]، ونوع المواد المساعدة الأخرى أو المضافات أو التنشيطيات، بين عوامل أخرى. ويجب تحديد هذه المتطلبات مسبقاً في بيئة مخبرية. وتشمل التطبيقات FAR25853 والشائعة معايير DIN4102-B2.

## التخزين

تتراوح درجة الحرارة المثلى للتخزين والتعامل بين 5 °م و 30 °م. ويجب حماية المنتج من الحرارة والصقيع للحفاظ على فعاليته. يمنع إعادة تخزين الحاويات بعد فتحها. وعند التخزين بشكل صحيح، يظل مستقرًا لمدة 12 شهراً على الأقل منذ مغادرة الشحنة لمستودعاتنا Isolan FRB.

## التعبئة والتغليف

بسعة 1000 كغ لكل وحدة] وبراميل [بسعة 210 كغ لكل وحدة]. IBC في حاويات Isolan FRB يتوفر

واحدة IBC ويبلغ الحد الأدنى للطلب صندوقا نقل [بالبليتات] يحتوي كل منهما على 8 براميل، أو حاوية

## المعلومات التنظيمية

لا ينطبق REACH: التسجيل في لائحة الاتحاد الأوروبي

## Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]

## إخلاء المسؤولية / الشروط والأحكام

Revision: 2026-06-29 / 1cad

نسعى جاهدين للدقة في جميع مستنداتنا. ومع ذلك، فإن أي معلومات أو نصيحة تُقدّم منا بحسن نية، دون ضمان أو مطالبة غير محدودة بالملاءمة لتطبيق معين. نبيع لعلماء صناعيين مؤهلين فقط. يقع على عاتق مستخدم المنتج إجراء بحث دقيق ثم اختبار المنتج وإجراءات تطبيقه باستمرار في سياق استخدامه المحدد. يتطلب استخدام منتجاتنا وبياناتها عناية واهتمامًا، ويتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن ذلك وحده. لا تقبل مجموعة كوتشوك أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة. تنطبق أحكامنا العامة الأحكام والشروط.

تُعد القيم المحددة لأوقات التخزين وعمر الصلاحية قيمًا دنيا مضمونة لفترة تبدأ من يوم الشحن. بعد انتهاء هذه الفترة، يخضع المنتج لاختبارات مراقبة جودة إضافية ولكنه قد يظل بالتأكد ضمن المواصفات. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى سياسة عمر الصلاحية.

للاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بمعلومات المنتج، يرجى زيارة هذه الصفحة بانتظام

<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-frb>