

Isolan PCM-E

عبارة عن مستحلب من بولي يوريثان أليفاتي قائم على استر البولي كربونات والبولي إيثير.

تعريف المادة

الهوية الكيميائية: بولي يوريثان أليفاتي مائي، قائم على البولي إيثير

المظهر: سائل أبيض معتم إلى أبيض كريمي

مللي باسكال.ثانية 150: [لزوجة بروكفيلد 25]

[pH]: قيمة الأس الهيدروجيني 8 ±1

% المحتوى الصلب: 58 - 62

حوالي 1.05 جم/سم³: الكثافة عند 23

% حد أقصى 0.6 [VOC]: محتوى المركبات العضوية المتطايرة

التطبيق

هو مستحلب بولي يوريثان أليفاتي عالي المحتوى الصلب وخالي من المذيبات Isolan PCM-E. المشتركة.

ليكون سهل الرغوة لتطبيقه في طلاء النقل. الطبقات الرغوية المبنية على Isolan PCM-E تم تصميم مما يوفر بديلاً مبتكراً وصديقاً للبيئة. DMF تتمتع بإمكانات استبدال ركائز تخرت Isolan PCM-E أساس في تطبيقات الرغوة، نوصي بإضافة مثبت للرغوة.

للحفاظ على خصائصه بعد الغسيل Isolan PCM-E يمكن تشابك.

واستطالة عند الكسر تبلغ 850%، وقوة شد تبلغ 8.0 ميجاباسكال. 185

التخزين

يجب حماية المنتج من الحرارة. 30°C و 5°C يتراوح مدى درجة الحرارة الأمثل للتخزين والتعامل بين 5 والصقيع للحفاظ على ثباته. لا ينبغي إعادة تخزين الحاويات بعد فتحها. عند تخزينه بشكل صحيح، يبقى مستقرًا لمدة 12 شهراً على الأقل بعد مغادرة الشحنة من مستودعنا Isolan PCM-E.

التعبئة والتغليف

كجم لكل منها] وبراميل [210 كجم لكل منها]. الحد 1000] IBC في حاويات Isolan PCM-E يتوفر
واحدة IBC الأدنى للطلب هو 2 باليتات تحتوي كل منها على 8 براميل، أو حاوية

المعلومات التنظيمية

غير وارد REACH: التسجيل وفق لوائح الاتحاد الأوروبي

Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]

إخلاء المسؤولية / الشروط والأحكام

Revision: 2026-06-29 / 0449

نسعى جاهدين للدقة في جميع مستنداتنا. ومع ذلك، فإن أي معلومات أو نصيحة تُقدّم منا بحسن نية، دون ضمان أو مطالبة غير محدودة بالملاءمة لتطبيق معين. نبيع لعلماء صناعيين مؤهلين فقط. يقع على عاتق مستخدم المنتج إجراء بحث دقيق ثم اختبار المنتج وإجراءات تطبيقه باستمرار في سياق استخدامه المحدد. يتطلب استخدام منتجاتنا وبياناتها عناية واهتمامًا، ويتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن ذلك وحده. لا تقبل مجموعة كوتشوك أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة. تنطبق أحكامنا العامة الأحكام والشروط.

تُعد القيم المحددة لأوقات التخزين وعمر الصلاحية قِيَمًا دنيا مضمونة لفترة تبدأ من يوم الشحن. بعد انتهاء هذه الفترة، يخضع المنتج لاختبارات مراقبة جودة إضافية ولكنه قد يظل بالتأكد ضمن المواصفات. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى سياسة عمر الصلاحية.

للاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بمعلومات المنتج، يرجى زيارة هذه الصفحة بانتظام:

<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-pcm-e>