

(PHF) أيزولان بي إتش إف

تعريف المادة

الهوية الكيميائية: بولي يوريثان أليفاتي مائي، قائم على البوليستر

المظهر: سائل أبيض حليبي

% المحتوى الصلب: 38.0 - 42.0

mPa.s لزوجة بروكفيلد (25م°): 50

قيمة الأس الهيدروجيني: حوالي 8.0

الكثافة: 1.04 g/cm³

التطبيق

هو مستحلب بولي يوريثان مرّن متوسط اللينة، منخفض المركبات العضوية (PHF) أيزولان بي إتش إف ومتعدد الاستخدامات، وبوليمر أساسي مناسب للطلاءات النهائية على الأقمشة أو (VOC) المتطايرة أو الورق. وهو محلول خالٍ من المذيبات المشتركة وتتنوع تطبيقاته (PVC) البلاستيك المقوى بالفينيل لتشمل:

- طلاء مباشر أو تشريب المنسوجات/الأقمشة الصناعية أو الطبيعية أو الورق
- استخدامه كطبقة أولية [جلد مبدئي] لكل من عمليات الطلاء بالنقل والطلاء المباشر

يمكن استخدام (PHF) لتعزيز خصائص المقاومة، يمكن إضافة عوامل التشابك إلى أيزولان بي إتش إف بطرق مثل الطباعة بالحفر، أو قضيب الأسلاك، أو الغمر، أو الطبع بالشاشة (PHF) أيزولان بي إتش إف الدوارة، أو الكاشطة [الكوترة]، أو طلاء بكرة عكسية. وبناءً على طريقة التطبيق المختارة، قد تكون هناك حاجة إلى تعديلات في التدفق والبلل وإزالة الرغوة والسلوك الريولوجي.

التخزين

يتراوح نطاق درجة الحرارة الأمثل للتخزين والتعامل بين 5م° و30م°. يجب حماية المنتج من الحر والصقيع للحفاظ على صحاحته. لا ينبغي إعادة تخزين الحاويات بعد فتحها. وبالنسبة للتخزين السليم، مستقراً لمدة لا تقل عن 12 شهراً منذ مغادرة الشحنة لمخزننا (PHF) يظل أيزولان بي إتش إف.

التعبئة والتغليف

المتوسطة [1000 كجم لكل منها] وأسطوانات IBC في حاويات [PHF] يتوفر أيزولان بي إتش إف بوزن 210 كجم لكل منها. الحد الأدنى للطلب هو صندوقان معبأان بـ 8 أسطوانات لكل منهما أو حاوية واحدة IBC.

المعلومات التنظيمية

غير وارد [REACH]: المسجل في لائحة الاتحاد الأوروبي

Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]

إخلاء المسؤولية / الشروط والأحكام

Revision: 2026-06-29 / 53a8

نسعى جاهدين للدقة في جميع مستنداتنا. ومع ذلك، فإن أي معلومات أو نصيحة تُقدّم منا بحسن نية، دون ضمان أو مطالبة غير محدودة بالملاءمة لتطبيق معين. نبيع لعملاء صناعيين مؤهلين فقط. يقع على عاتق مستخدم المنتج إجراء بحث دقيق ثم اختبار المنتج وإجراءات تطبيقه باستمرار في سياق استخدامه المحدد. يتطلب استخدام منتجاتنا وبياناتها عناية واهتمامًا، ويتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن ذلك وحده. لا تقبل مجموعة كوتشوك أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة. تنطبق أحكامنا العامة الأحكام والشروط.

تُعد القيم المحددة لأوقات التخزين وعمر الصلاحية قيمًا دنيا مضمونة لفترة تبدأ من يوم الشحن. بعد انتهاء هذه الفترة، يخضع المنتج لاختبارات مراقبة جودة إضافية ولكنه قد يظل بالتأكد ضمن المواصفات. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى سياسة عمر الصلاحية.

للاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بمعلومات المنتج، يرجى زيارة هذه الصفحة بانتظام

<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-phf>