

Isolan PSG

تعريف المادة

الأساس الكيميائي: بولي يوريثان أليفاتي

الطبيعة الأيونية: غير أيوني

الحالة المتوفرة: سائل أبيض

mPa·s نحو 75 (°C اللزوجة [23])

[pH]: 7.9 قيمة الأس الهيدروجيني

% محتوى المواد الصلبة: 30.0

% المذيبات المتطايرة: 1.5

التطبيقات

هو مستحلب مائي من بولي يوريثان أليفاتي متكامل التفاعل، يتميز بمطيلية كبيرة. وهو Isolan PSG مناسب جدًا لتلدين تركيبات التشطيبات التي تتطلب هذه الخاصية.

تشمل الخصائص النموذجية للفيلم: معامل المرونة عند استطالة 100% وقيمته 0.7 ميغا باسكال، ومثانة شد وقيمته 3.0 ميغا باسكال، واستطالة تقارب 12 ضعفًا.

التعامل والتخزين والتغليف

مدة صلاحية 12 شهرًا من تاريخ التسليم في عبوات مغلقة.

يبقى المنتج مستقرًا لمدة لا تقل عن عام عند تخزينه في عبوته الأصلية المحكمة الإغلاق، ودرجات حرارة تتراوح بين 5°م و30°م، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. حساس للصقيع. يُحرك أو يُقلب جيدًا قبل الاستخدام.

المعلومات التنظيمية

لا ينطبق: EU REACH التسجيل وفق لائحة

Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]



إخلاء المسؤولية / الشروط والأحكام

Revision: 2026-06-29 / d106

نسعى جاهدين للدقة في جميع مستنداتنا. ومع ذلك، فإن أي معلومات أو نصيحة تُقدّم منا بحسن نية، دون ضمان أو مطالبة غير محدودة بالملاءمة لتطبيق معين. نبيع لعملاء صناعيين مؤهلين فقط. يقع على عاتق مستخدم المنتج إجراء بحث دقيق ثم اختبار المنتج وإجراءات تطبيقه باستمرار في سياق استخدامه المحدد. يتطلب استخدام منتجاتنا وبياناتها عناية واهتمامًا، ويتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن ذلك وحده. لا تقبل مجموعة كوتشوك أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة. تنطبق أحكامنا العامة الأحكام والشروط.

تُعد القيم المحددة لأوقات التخزين وعمر الصلاحية قِيمًا دنيا مضمونة لفترة تبدأ من يوم الشحن. بعد انتهاء هذه الفترة، يخضع المنتج لاختبارات مراقبة جودة إضافية ولكنه قد يظل بالتأكيد ضمن المواصفات. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى سياسة عمر الصلاحية.

للاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بمعلومات المنتج، يرجى زيارة هذه الصفحة بانتظام

<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-psg>