

## Isopret PS-AP

### تعريف المادة

المحتوى الصلب: 30% ± 1

cps اللزوجة: 30-150

درجة الحموضة (pH): 6-8

طبيعة التأين: غير أيوني

### الخصائص النموذجية للألياف

ميجاباسكال 0.2: M100

مقاومة الشد: 1 ميجاباسكال

%الاستطالة: 600

### التطبيق

بالامتزاج التام مع الماء. يُطبق بطريقة التشريب على هيئة محاليل بتركيز يتراوح Isopret PS-AP يتميز بين 20 و100 غرام/لتر. يتم تثبيت البوليمر وتشابكه عبر عملية تجفيف تتم عند درجة حرارة 150 درجة مئوية لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق.

في عمليات التشطيب بخاصية "العناية السهلة"، يمكن أن يحل جزءاً من الراتنجات التفاعلية مثل مع الحفاظ على التأثير المضاد للتآكل وحماية الأقمشة القطنية من انخفاض مقاومة الشرخ، DMDHEU، كما يحقق نتائج ممتازة في تشطيبات مضادة للتكتل [البيلينغ]، حيث DMDHEU الناتج عن راتنجات، يغطي مدى فعالية أوسع مقارنة براتنجات البولي يوريثان المضادة للتكتل التقليدية.

### التخزين

يُفضل تخزين المنتج والتعامل معه ضمن نطاق حراري يتراوح بين 5 درجات مئوية و30 درجة مئوية. يجب حماية المنتج من الحرارة والصقيع للحفاظ على فعاليته. لا يجوز إعادة تخزين الحاويات بعد فتحها. مستقراً لمدة لا تقل عن 12 شهراً منذ خروج الشحنة من Isopret PS-AP وعند التخزين السليم، يظل مخزننا.

## التعبئة والتغليف

بوزن 1000 كغم لكل منها] وبراميل [بوزن 210 كغم لكل] IBC في حاويات Isopret PS-AP يتوفر يحتوي كل منهما على 8 [Pallets] عبارة عن صندوقين نقل [MoQ] منها]. يكون الحد الأدنى للطلب واحدة IBC براميل، أو حاوية.

## المعلومات التنظيمية

غير وارد REACH: مسجل في لائحة الاتحاد الأوروبي

## Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]

## إخلاء المسؤولية / الشروط والأحكام

Revision: 2026-06-29 / 7a67

نسعى جاهدين للدقة في جميع مستنداتنا. ومع ذلك، فإن أي معلومات أو نصيحة تُقدّم منا بحسن نية، دون ضمان أو مطالبة غير محدودة بالملاءمة لتطبيق معين. نبيع لعملاء صناعيين مؤهلين فقط. يقع على عاتق مستخدم المنتج إجراء بحث دقيق ثم اختبار المنتج وإجراءات تطبيقه باستمرار في سياق استخدامه المحدد. يتطلب استخدام منتجاتنا وبياناتها عناية واهتمامًا، ويتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن ذلك وحده. لا تقبل مجموعة كوتشوك أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة. تنطبق أحكامنا العامة الأحكام والشروط.

تُعد القيم المحددة لأوقات التخزين وعمر الصلاحية قيمًا دنيا مضمونة لفترة تبدأ من يوم الشحن. بعد انتهاء هذه الفترة، يخضع المنتج لاختبارات مراقبة جودة إضافية ولكنه قد يظل بالتأكد ضمن المواصفات. للمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى سياسة عمر الصلاحية.

للاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بمعلومات المنتج، يرجى زيارة هذه الصفحة بانتظام

<https://kautschuk.com/products/textile/isopret-ps-ap>